

AIRCO-G

Air tool lubricant



Περιγραφή

Τα λιπαντικά **AIRCO-G** είναι ένα μείγμα από εξαιρετικά ραφινάρισμένα βασικά έλαια και πρόσθετα, σχεδιασμένο να παρέχει ένα ποιοτικό λιπαντικό για τη λίπανση κρουστικών εργαλείων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. Τα λιπαντικά **AIRCO-G** έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, όπως επίσης και αντιθλωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες.

Πλεονεκτήματα

Τα λιπαντικά **AIRCO-G** περιέχουν επιλεγμένα συστατικά που σχηματίζουν σε δύσκολες συνθήκες μια σταθερή λιπαντική μεμβράνη. Έχουν υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου για προστασία από τη φθορά των ολισθαίνων μεταλλικών επιφανειών υπό συνθήκες κραδασμών. Παρέχει προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση. Έχει καλή αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν διαβρώνουν τα εξαρτήματα των πνευματικών εργαλείων και είναι ανθεκτικά στην απόπλυση με το νερό.

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **AIRCO-G** συνιστώνται για όλα τα είδη διατρητικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται διατρητικά πετρωμάτων, κρουστικές σφύρες διάτρησης οδοστρωμάτων, πνευματικοί πασσαλοθέτες, διατρητικές σφύρες, κ.λπ. τα οποία χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες εξόρυξης και κατασκευών. Συνιστώνται επίσης για όλα τα είδη βιομηχανικών απλών και αντιτριβικών ρουλεμάν.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Τα λιπαντικά **AIRCO-G** έχουν σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών:

Προδιαγραφές (Performance): ATLAS COPCO, INGERSOL-RAND, GARDNER-DENVER

Οφέλη

- Προστατεύει από την φθορά.
- Καλή αντοχή στην οξείδωση.
- Θερμική σταθερότητα.
- Εξαιρετικές ιδιότητες σε ακραίες πιέσεις.

Προδιαγραφές :

ATLAS COPCO

INGERSOL-RAND

GARDENER-DENVER



Τυπικά Χαρακτηριστικά

Βαθμός Ιξώδους κατά ISO		32	46	100
Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές		
Εμφάνιση	Οπτική	Καθαρό -Διαυγές		
Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C	ISO 3104	31	46	95
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C	ISO 3104	5.3	6.7	10.8
Δείκτης Ιξώδους	ISO 2909	100	98	96
Σημείο Ανάφλεξης, °C	ISO 2592	174	210	212
Σημείο Ροής, °C	ISO 3016	-27	-30	-24
Πυκνότητα @ 15°C, Kg/Lt	ASTM D1298	0.91	0.9	0.886
Διάβρωση Cu, 3h @ 100°C	ASTM D0130	1B	1B	1B
Εξανθράκωμα κατά Conradson, %wt	ASTM D 0189	0.18	0.18	0.18

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγή

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)
Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.
Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.